

表2 化学成分

合金番号	化学成分											
	Cu	Pb	Fe	Sn	Zn	Al	As	Mn	Ni	P	Si	Cu+Ni+Fe+Mn
C 1020	99.96 以上											
C 1100	99.90 以上											
C 1201	99.90 以上									0.004 以上 0.015 未満		
C 1220	99.90 以上									0.015～ 0.040		
C 2200	89.0～ 91.0	0.05 以下	0.05 以下		残部							
C 2300	84.0～ 86.0	0.05 以下	0.05 以下		残部							
C 2600	68.5～ 71.5	0.05 以下	0.05 以下		残部							
C 2700	63.0～ 67.0	0.05 以下	0.05 以下		残部							
C 2800	59.0～ 63.0	0.10 以下	0.07 以下		残部							
C 4430	70.0～ 73.0	0.05 以下	0.05 以下	0.9～ 1.2	残部		0.02～ 0.06					
C 6870	76.0～ 79.0	0.05 以下	0.05 以下		残部	1.8～ 2.5	0.02～ 0.06					
C 6871	76.0～ 79.0	0.05 以下	0.05 以下		残部	1.8～ 2.5	0.02～ 0.06				0.20～ 0.50	
C 6872	76.0～ 79.0	0.05 以下	0.05 以下		残部	1.8～ 2.5	0.02～ 0.06		0.20～ 1.0			
C 7060		0.05 以下	1.0～ 1.8		0.50 以下			0.20～ 1.0	9.0～ 11.0			99.5以上
C 7100		0.05 以下	0.50～ 1.0		0.50 以下			0.20～ 1.0	19.0～ 23.0			99.5以上
C 7150		0.05 以下	0.40～ 1.0		0.50 以下			0.20～ 1.0	29.0～ 33.0			99.5以上
C 7164		0.05 以下	1.7～ 2.3		0.50 以下			1.5～ 2.5	29.0～ 32.0			99.5以上